

PITTURA OPACA PER INTERNI, ISOLANTE DELLE MACCHIE, A BASE DI OLIO CALCINATO, DILUIBILE CON SOLVENTE INODORE.

DESTINAZIONE

Consigliato per lavori di ristrutturazione d'interni di soffitti su tutti i supporti asciutti e coerenti, supporti macchiati di fuliggine, nicotina o macchie d'acqua secche, direttamente e senza mano di fondo, come:

- > Gesso e derivati
- > Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo, malta), intonaco, intonaco a calce, ecc.
- > Vecchie pitture aderenti, anche leggermente sfarinanti
- > Tempere bianche e rinzaffi

CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco profondo, Brillantezza speculare 85° < 2,0%
Colore	Bianco e colori pastello aggiungendo al massimo il 3% di coloranti universali. L'esattezza del colore sarà controllata dall'operatore.
Densità	1,62 ± 0,05
Viscosità	Pittura untuosa
Residuo secco	In peso : 77% ± 2
COV	2004/42/II (A/g) 350 g/L (2010); COV/VOC max 349 g/L
Scadenzia e stoccaggio	12 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.
Confezioni	20KG

CLASSIFICAZIONE

- > **Trasmissione del vapore acqueo (V)** : Classe 1 secondo NF EN ISO 7783 (2018)
- > **Resistenza all'abrasione umida** : Classe 2 secondo EN 13.300
- > **Potere mascherante effettivo** : > 98% per 7,8 m²/L - Classe 2 secondo EN 13.300
- > **AFNOR NF T 36-005** : Famiglia I - Classe 2b



APPLICAZIONE

Stato del supporto :

I fondi devono essere sani, asciutti e coerenti.

Metodi di applicazione :

Pennello, rullo in poliammide tessuto 12 mm (tipo ROTA Goldfaden o simili), pistola (airless).

Pistola Airless : può essere applicato senza diluizione con dispositivi Airless con una portata nominale pari o superiore a 3 l/min.

- Ugello : 0,015"-0,017"
- Pressione : 220 bar
- Filtro : 35 mesh (500 µm)

Diluizione :

Prodotto pronto all'uso. Consistenza ottimizzata dopo mescolatura.

Condizioni di applicazione :

- > Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8°C (attenzione se T > 35°C).
- > Umidità relativa inferiore all'70%.

Essiccazione (20°C, 65% UR) :

- > Fuori polvere : circa 2 ore
 - > Sovraverniciabilità : 24 ore o «bagnato su opaco», vedi ciclo di applicazione
 - > Completamente indurito : circa 3 settimane
- La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi :

Al termine dei lavori, con acqua e aceto / White-Spirit.

Ciclo di applicazione :

Su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo cellulare, intonaco, intonaco a calce, vecchie pitture)

- > Sistema «bagnato su opaco» : applicazione della seconda mano dopo opacizzazione del primo strato.
- > Sistema tradizionale 2 mani : 1 mano sovraverniciabile il giorno dopo.

Resa :

da 6 a 8 m²/kg, per mano, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione.

Osservazioni :

- > **Euroclass GE** è sconsigliato per i locali umidi o su supporti sottoposti a condensa. In tal caso, utilizzare *ModernPlus² AF Mat*.
- > Gli alimenti non imballati devono essere spostati prima dell'applicazione e durante l'essiccazione.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, dopo tinteggiatura, diluizione... con i prodotti della nostra gamma. La presente pubblicazione non può in nessun caso impegnare la nostra responsabilità in merito a eventuali miscele effettuate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo l'effettivo contenuto di COV.



VERNIS CLAESENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02